



ORIGINAL RESEARCH PAPER

## The use of different bio-carbonic materials to improve iron production from $\text{Fe}_2\text{O}_3$ in eleventh grade experimental science textbook

Hamed Nazarpour-Fard <sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup> Chemistry Laboratory, Science Laboratories, Shahid Beheshti High School, District 1, Department of Lorestan Education, Iran

\* Corresponding author: (✉) [Nazarpourfard@gmail.com](mailto:Nazarpourfard@gmail.com)

### ABSTRACT

#### Keywords:

Iron production,  
iron (III) oxide,  
carbon,  
wood waste,  
paper waste.

The production reaction of iron from iron (III) oxide (hematite,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) in industry is carried out by burning a mixture of hematite/carbon at high temperatures. Typically, in schools and student research laboratories, this experiment is conducted using the wood-sulfur method, where sulfur-coated wood sticks are immersed in the  $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Na}_2\text{CO}_3$  mixture and then ignited. The wood-sulfur experiment is mentioned as a laboratory experiment in the eleventh-grade experimental science book. The aim of this article is to find other carbon substitutes (such as laboratory carbon and organic materials like wood waste from carpentry and paper waste) for wood-sulfur and compare their performance. The results showed that the paper method (immersing paper in  $\text{Fe}_2\text{O}_3/\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) is preferred over the wood-sulfur method because the entire process is carried out by a single piece of paper, and depending on the paper dimensions, different amounts of the mixture can be used. In methods using carbon and wood waste (wood powder), the components of the mixture are combined together and form a paste-like consistency, which is then ignited. It is worth mentioning that the product obtained from the carbon method is purer qualitatively compared to other methods and contains less carbon because in the other three methods, a larger portion of carbon burns without participating in the reaction. Furthermore, in the carbon and wood waste method, a desired amount of paste can be made and used in several experiments, eliminating the need to repeat the manufacturing process for each experiment. Qualitative observations indicated that the iron production efficiency of these methods follows the order: wood-sulfur < paper waste < wood waste < laboratory carbon.

Received: 05 February 2024

Revised: 19 March 2024

Accepted: 27 March 2024

Published online: 27 March 2024

PP: 26-36

ISSN (Online): [2717-2279](https://doi.org/10.48310/CHEMEDU.2024.15868.1187)

**Citation:** Nazarpour-Fard, H. (2024). The use of different bio-carbonic materials to improve iron production from  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  in eleventh grade experimental science textbook. *Research in Chemistry Education*, 6(1), 26-36.

 <https://doi.org/10.48310/CHEMEDU.2024.15868.1187>



پژوهش در آموزش شیمی، سال ششم، شماره اول، صفحات ۳۶-۲۶



## پژوهش در آموزش شیمی

<https://chemedu.cfu.ac.ir>


مقاله پژوهشی

## استفاده از منابع کربنی زیستی مختلف برای بهبود آزمایش تولید آهن از $Fe_2O_3$ در کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم متوسطه

حامد نظرپورفرد <sup>1</sup> ID \*

۱. آزمایشگاه شیمی، آزمایشگاه‌های علوم تجربی، مدرسه استعدادهای درخشان متوسطه دوم شهید بهشتی، آموزش و پرورش ناحیه ۱، اداره

کل آموزش و پرورش استان لرستان، ایران

\* نویسنده مسئول: ([Nazarpoorfard@gmail.com](mailto:Nazarpoorfard@gmail.com))

## چکیده

واکنش تولید آهن از آهن (III) اکسید (هماتیت،  $Fe_2O_3$ ) در صنعت، از طریق سوختن مخلوط هماتیت/کربن در دماهای بالا انجام می‌گردد. معمولاً در مدارس و پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی، این آزمایش به روش چوب-کبریت انجام می‌شود که چوب کبریت‌ها به مخلوط  $Na_2CO_3/Fe_2O_3$  آغشته شده و سپس، سوزانده می‌شوند. آزمایش چوب کبریت به عنوان یک آزمایش، در کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم، ذکر شده است. هدف از این مقاله، یافتن جایگزین‌های کربنی دیگر (کربن آزمایشگاهی و مواد زیستی، مانند ضایعات چوبی حاصل از نجاری‌ها و زباله‌های کاغذی) برای چوب کبریت، و مقایسه عملکرد آنها با همدیگر است. نتایج نشان داد که استفاده از روش کاغذ (آغشته‌سازی کاغذ با  $Na_2CO_3/Fe_2O_3$ ) نسبت به روش چوب کبریت ارجحیت دارد چون کل فرایند توسط یک تکه کاغذ انجام می‌شود و بسته به ابعاد کاغذ، می‌توان مقادیر متفاوتی از مخلوط را استفاده کرد. در روش‌های استفاده از کربن و ضایعات چوبی (پودر چوب)، اجزای مخلوط با همدیگر ترکیب شده و به صورت خمیری شکل در می‌آیند و خمیر حاصل، سوزانده می‌شود. لازم به ذکر است که محصول حاصل از روش کربن، از نظر کیفی، خالص‌تر از دیگر روش‌ها و حاوی مقدار کربن کمتری بود چون در سه روش دیگر، بخش بیشتری از کربن بدون شرکت در واکنش، می‌سوزد. همچنین، در روش کربن و ضایعات چوبی، می‌توان مقدار دلخواهی از خمیر را ساخت و در چندین آزمایش، استفاده کرد، لذا برای هر آزمایش، نیاز به تکرار فرایند ساخت نیست. مشاهدات کیفی نشان داد که، بازدهی تولید آهن این روش‌ها، از ترتیب چوب کبریت > ضایعات کاغذی > ضایعات چوبی > کربن آزمایشگاهی پیروی می‌کند.

## واژه‌های کلیدی:

تولید آهن،

آهن (III) اکسید،

کربن،

ضایعات چوبی،

ضایعات کاغذی

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

تاریخ انتشار آنلاین: ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

شماره صفحات: ۲۶-۳۶

شاپا الکترونیکی: ۲۷۱۷-۲۲۷۹



ارجاع: نظرپورفرد، حامد (۱۴۰۳). استفاده از منابع کربنی زیستی مختلف برای بهبود آزمایش تولید آهن از  $Fe_2O_3$  در کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم متوسطه. پژوهش در آموزش شیمی، (۱)۶، ۳۶-۲۶.

[https://doi.org/ 10.48310/CHEMEDU.2024.15868.1187](https://doi.org/10.48310/CHEMEDU.2024.15868.1187)

## مقدمه

انجام آزمایش (آموزش عملی)، روشی خیلی مهم و کارآمد جهت حفظ فرآیند بصری تدریس، و اصولی کاربردی برای رسیدن هرچه بهتر به اهداف آموزشی در علم شیمی می‌باشد. انجام آزمایش در آموزش درس شیمی، جایگاه بسیار مهمی دارد و توجه به مزایا و اثرات آن بر امر یادگیری، تمام قصور آموزش انتزاعی درس شیمی را پوشش خواهد داد. یادگیری بهتر دانش‌آموزان در بسیاری از مباحث کتب شیمی مقطع متوسطه دوم، نیازمند توجه کافی و اجرای دقیق و موشکافانه دستورالعمل‌های هر آزمایش برای یادگیری بیشتر و عمیق‌تر مباحث تئوری است (احمدی و خدایی، ۱۳۹۹).

معمولاً در مدارس و پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی، آهن (III) اکسید را به‌وسیله‌ی کربن موجود در چوب‌کبریت، به فلز آهن احیاء کرده و آن را استخراج می‌کنند. به عبارتی، چوب‌کبریت‌ها را به مخلوط  $\text{Na}_2\text{CO}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3$  آغشته کرده و سپس با استفاده از شعله، می‌سوزانند. یکی از مشکلات انجام آزمایش تولید آهن از  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  به این روش، این است که تک‌تک کبریت‌ها باید آغشته به مخلوط مربوطه و سپس سوزانده شوند که آزمایشی چندمرحله‌ای و کم‌بازده است. لذا، ما بر آن شدیم، روش‌های ساده‌تر و با بازدهی بالاتر به عنوان جایگزین روش چوب‌کبریت بکار گیریم که تعداد مراحل و هدر رفت مواد کمتری داشته‌باشد و در آزمایشگاه‌های مدارس و پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی، قابل اجرا باشند (بازوبندی و همکاران، ۱۴۰۱).

یکی از روش‌های پیشنهادی برای حل مسئله فوق‌الذکر، این است که به عنوان جایگزین چوب‌کبریت، از دیگر منابع کربنی استفاده شود. به عنوان مثال، کربن آزمایشگاهی، ضایعات چوبی و ضایعات کاغذی برای تأمین کربن مورد نیاز جهت استخراج آهن از اکسید آهن، مورد استفاده قرار گیرند. کاغذ و پودر چوب را می‌توان از ضایعات و زباله‌های کاغذی تأمین کرد که این، خود یک حرکت در راستای حفاظت از محیط‌زیست است.

فولاد، آلیاژی از آهن و کربن است که از اکسید آهن در فرآیند تبدیل آهن به فولاد استفاده می‌شود. این فرآیند، با استخراج سنگ‌آهن (اکسیدهای آهن) از زمین و سپس فراوری آن، شروع می‌شود. در ادامه، این کانی‌ها به همراه کربن، سنگ آهک و سایر مواد لازم، در کوره و در محدوده ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ °C قرار می‌گیرند. در این شرایط دمایی، اتم‌های اکسیژن موجود در اکسید آهن، با کربن واکنش داده و در نتیجه منجر به آزادسازی کربن‌دی‌اکسید می‌گردد. آهن تولید شده، مذاب می‌گردد که در ادامه، از آهن مذاب، فولاد تولید می‌شود. فولاد عمدتاً با استفاده از کوره عمودی<sup>۱</sup> یا کوره الکتریکی تولید می‌شود. کوره عمودی اولین مرحله در تولید فولاد از اکسیدهای آهن است که ابتدا در قرن چهاردهم (به صورت تولید یک تن در روز) ظاهر شد. در کوره عمودی، از کک (به عنوان منبع کربن)، سنگ‌آهن و سنگ‌آهک برای تولید آهن خام استفاده می‌شود. به طور سنتی، از زغال سنگ برای تولید کک مورد نیاز این فرآیند، استفاده می‌شود.

هماتیت ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) یک کانی قرمز یا قهوه‌ای مایل به قرمز از آهن است که معمولاً در سنگ‌های رسوبی یافت می‌شود. رایج‌ترین سنگ معدن آهن، هماتیت است که در تولید آهن و فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. هماتیت همچنین به‌عنوان رنگ‌دانه در رنگ‌ها، پوشش‌ها و سرامیک‌ها به کار برده شده‌است (Beukes, 2003; Opuchovic, 2015). علاوه بر این کاربردها، این نوع از اکسید آهن حتی در ساختار سلول‌های خورشیدی فتوالکتروشیمیایی نیز مورد استفاده واقع شده‌است (Shinde, 1977).

با استفاده از مواد کاهنده مختلف می‌توان اکسید آهن را احیاء کرده و آهن آن را استخراج کرد. به عنوان مثال، در یک کار تحقیقاتی در سال ۱۹۷۷، فرآیند احیاء هماتیت با استفاده از گرافیت انجام شده‌است که یک دگرشکل (آلوتروپ) از کربن است (Srinivasan, 1977). علاوه بر گرافیت، انواع مواد کربنی را می‌توان برای انجام این فرآیند به کار برد. از آنجا که دسترسی به کربن آسان است و صرفه اقتصادی بیشتری دارد، در شرکت‌های فولاد، برای استخراج آهن، از کربن به عنوان احیاء‌کننده استفاده می‌شود.

فرآیند جداسازی آهن از  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  به‌وسیله‌ی کربن چوب‌کبریت که آزمایش شناخته‌شده‌ای (موجود در کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم) در مدارس و پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی، است، یک فرآیند استخراج فلز آهن در مقیاس کوچک است و حتی به صورت فردی توسط دانش‌آموزان قابل‌انجام است. این آزمایش می‌تواند راحت و سریع

<sup>1</sup> Blast furnace

انجام شود به شرط آن که وسایل و مواد شیمیایی در آزمایشگاه در دسترس باشد. با توجه به خاصیت مغناطیسی آهن، به آسانی می‌توان با استفاده از آهنربا، استخراج آهن و حضور آهن تشکیل شده در خاکستر حاصل را اثبات کرد زیرا ذرات آهن در حضور آهنربا، حرکت خواهند کرد و جذب آهنربا می‌شوند (به علت خاصیت فیزیکی مغناطیسی آهن). آهنربا بطور مستقیم در داخل محصول واکنش قرار گرفته نمی‌شود چون جذب آهنربا شده و به سختی می‌توان ذرات آهن را از آهنربا جدا کرد. به این منظور، آهنربا را با لایه‌ی نازکی از یک فیلم پلاستیکی می‌پوشانند. لازم به ذکر است که سدیم کربنات در این واکنش نقش گدازآور را دارد و باعث کاهش نقطه ذوب آهن و اکسید آن می‌شود، در حالی که نقش چوب کبریت نیز تأمین کربن مورد نیاز برای جداسازی اتم‌های اکسیژن از  $Fe_2O_3$  می‌باشد (بازوبندی و همکاران، ۱۴۰۱).

معادله واکنش کربن با  $Fe_2O_3$  در حضور گرما را می‌توان به صورت معادله زیر نوشت که نشان می‌دهد عنصر کربن نسبت به آهن، تمایل بیشتری برای واکنش با اکسیژن دارد. بنابراین، کربن جایگزین آهن شده و باعث تولید  $CO_2$ ، احیاء یون‌های آهن و تشکیل آهن فلزی می‌شود. اگر فرایند تولید آهن در دماهایی بالاتر از دمای ذوب آهن انجام شود، آهن تولید شده، ذوب می‌گردد و جداسازی آن نیز راحت‌تر است (بازوبندی و همکاران، ۱۴۰۱).



### هدف و پیشینه پژوهش

بر اساس مقدمه فوق الذکر، هدف کار تحقیقاتی حاضر، این است که در آزمایش استخراج آهن از آهن (III) اکسید (آزمایش موجود در کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم متوسطه دوم)، جایگزین‌های مناسبی برای چوب کبریت به عنوان منبع کربن، پیدا و با همدیگر مقایسه شوند. به این منظور، از برخی زباله‌های زیستی و کربن آزمایشگاهی استفاده شد و نتایج نشان دادند که ضایعات چوبی و کاغذی موجود در محیط زیست و کربن، جایگزین‌های مناسبی برای چوب کبریت هستند. این روش‌ها، مزایای زیادی نسبت به روش مرسوم چوب کبریت دارند و در آزمایشگاه‌های مدارس و پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی نیز به راحتی قابل انجام هستند. علاوه بر این، انجام واکنش تولید آهن، به روش‌های مختلف، هم بر یادگیری دانش‌آموزان در درس شیمی موثر است و هم باعث تهییج بخش کنجکاوی و جستجوگری ذهن آنها می‌شود. همچنین، از هر کدام از این سه روش جدید ذکر شده در این مقاله نیز می‌توان به عنوان یک آزمایش جدید، برای ارائه به دانش‌آموزان، استفاده شود.

در سال ۲۰۲۲، سو<sup>۱</sup> و همکاران، فرایند احیاء<sup>۲</sup> اکسیدهای آهن به کمک سدیم کربنات را مورد بررسی قرار دادند. در این بررسی تحقیقاتی، ثابت شده است که سدیم کربنات منجر به تسریع سرعت احیاء کانی‌های آهن می‌شود. دلیل این تأثیر، این‌گونه گزارش شده است که سدیم کربنات باعث کاهش نقطه ذوب اکسید آهن می‌شود. در یک کار تحقیقاتی دیگر، سینتیک فرایند احیاء در مخلوط هماتیت/کربن در محدوده دمایی ۸۵۰ تا ۱۰۸۷ °C، بررسی شد. آزمایش‌ها تحت اتمسفر آرگون انجام شدند و کاهش وزن همدما<sup>۳</sup> نمونه‌ها به عنوان تابعی از زمان، اندازه‌گیری شد. اثرات اندازه ذرات کربن، نسبت هماتیت/کربن و اثرات مواد تسریع کننده و بازدارنده نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، اثرات  $FeS$  و  $Li_2O$  بر این واکنش نیز مورد بررسی قرار گرفتند (Rao, 1971). در یک پژوهش دیگر در سال ۲۰۱۵، سنگ معدن هماتیت به صورت ساختارهای قرص‌مانند با استفاده از کربن جامد در کوره تحت دمای ۱۱۰۰ °C به مدت ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه تحت فرایند پیرولیز (سوختن/خاکستر شدن) قرار گرفت و نتایج آن، با دیگر روش‌ها مقایسه شد. علاوه بر

<sup>1</sup> Su

<sup>2</sup> Reduction

<sup>3</sup> Isothermal

این، روش مدل‌سازی ترمودینامیکی برای بررسی فرآیند تهیه آهن از طریق احیاء اکسیدهای آهن موجود در سنگ آهن با استفاده از زغال‌سنگ (به عنوان احیا کننده) مورد استفاده قرار گرفت. این مدل، قابلیت پیش‌بینی هزینه بهینه زغال‌سنگ (برندهای مختلف) مورد استفاده در این فرآیند را داشت. علاوه بر این، اثرات خواص فیزیکی و شیمیایی مواد کربنی مورد استفاده (زغال‌سنگ)، بر فرآیند تولید آهن نیز مورد بررسی واقع شد. در یک پژوهش جالب دیگر که توسط یک پژوهشگر در آمریکا در سال ۱۹۷۷ انجام شد، میزان کاهش اکسیدهای آهن ( $FeO$  و  $Fe_2O_3$ ) به وسیله زغال چوب نارگیل، زغال‌سنگ و کک، در یک اتمسفر بی‌اثر در محدوده دمایی ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ °C مورد بررسی قرار گرفت. اثرات فشار، اندازه ذرات و مقدار کربن مورد بررسی واقع شد (Fruehan, 1977). علاوه بر این موارد، همانطور که در بالا ذکر شد، گرافیت نیز به عنوان ماده کربنی برای انجام این واکنش شیمیایی مورد استفاده شده است.

## روش

### مواد و تجهیزات:

آهن (III) اکسید (شکل ۱ (پ)) که از نوع هماتیت ( $Fe_2O_3$ ) بود و قرمز رنگ است (ساخت شرکت مرک)، به عنوان منبع آهن مورد استفاده قرار گرفت. سدیم کربنات (شکل ۱ (ب)) که به عنوان کاهش‌دهنده نقطه ذوب آهن (III) اکسید و تسریع‌کننده واکنش، به کار برده شد نیز ساخت شرکت مرک بود. آهن‌ریا برای تایید انجام واکنش استخراج آهن و جداسازی آهن، مورد استفاده واقع شد. علاوه بر این، استفاده از چراغ بونزن، به جهت سوختن مخلوط‌های تهیه شده در دمای بالا بود. همچنین، از کربن آزمایشگاهی (شکل ۱ (الف))، ضایعات/زباله‌های چوبی تولید شده در نجاری (شکل ۱ (ت))، ضایعات/زباله‌های کاغذی (شکل ۱ (ث)) نیز به عنوان منبع کربن برای جداسازی آهن بهره برده شد (شکل ۱). لازم به ذکر است که ظروف پتری، شیشه‌ساعت، قاشقک و هاون نیز جهت موارد لازم، مورد استفاده واقع شدند. تهیه خمیر در روش‌های پودر چوب و کربن، با استفاده از آب مقطر انجام شد.



شکل ۱- مواد استفاده شده در این بررسی تحقیقاتی، الف) کربن، ب) سدیم کربنات، پ) آهن (III) اکسید، ت) پودر ضایعات چوبی و ث) تکه‌ای از ضایعات کاغذی.

### روش تولید آهن از $Fe_2O_3$ با استفاده از کربن و زباله‌های چوبی:

در روش‌های کربن و پودر ضایعات چوبی، مقداری از مخلوط اکسید آهن/سدیم کربنات را به صورت مجزا به کربن و پودر ضایعات چوبی، اضافه کرده و در هاون به اندازه کافی مخلوط شدند. اختلاط در هاون به اندازه‌ای انجام شد که اجزاء مخلوط به اندازه کافی، پودر و ریز شدند که این امر باعث افزایش سطح تماس و سرعت واکنش می‌شود. سپس با


استفاده از مقدار کافی آب، هر کدام از مخلوط‌ها تبدیل به یک حالت خمیری مانند (شکل‌های ۲ (الف) و (ب)) شدند و سپس مخلوط مربوطه به صورت قرص، در آمد و بر روی شعله قرار گرفت. در نهایت، بعد از گذشت زمان کافی برای سوختن کامل مواد و خاکستر و گداخته شدن آنها (فرایند پیرولیز)، از روی شعله برداشته شدند و اجازه داده شد به دمای محیط برسند. سپس، محصولات حاصل، تبدیل به پودر شدند و به وسیله آهنربا، وجود آهن در محصول نهایی اثبات شد.

### روش تولید آهن از $Fe_2O_3$ یا استفاده از زباله‌های کاغذی:

در روش ضایعات کاغذی، یک تکه کاغذ برش داده شده، به وسیله آب مرطوب شد. سپس، مقداری دلخواه از مخلوط  $Na_2CO_3/Fe_2O_3$  بر روی طرفین کاغذ به صورت یکنواخت پاشیده شد. در نهایت، کاغذ آغشته به مواد (شکل ۲ (پ))، با استفاده از شعله، به اندازه کافی سوخته، خاکستر و گداخته شد. در نهایت، بعد از رسیدن آن به دمای محیط، محصول سوخته شده تبدیل به پودر شد و به وسیله آهنربا، وجود آهن در محصول نهایی اثبات شد.

### یافته‌ها

در شکل ۲، تصویری از مخلوط‌های از پیش تهیه شده، دیده می‌شوند که قرار است تحت فرایند سوختن/خاکستر شدن قرار گیرند. خیلی از تفاوت‌ها و مزایا و معایب این روش‌ها را حتی از این تصویر می‌توان مشاهده کرد. همانطور که در شکل ۲ (الف) دیده می‌شود، مخلوط کربن/ $Na_2CO_3/Fe_2O_3$  به صورت خمیری در آورده شده است. در شکل ۲ (ب) نیز مخلوط چوب/ $Na_2CO_3/Fe_2O_3$  به صورت خمیری شکل مشاهده می‌شود. بعد از تهیه این مخلوط‌ها، می‌توان آنها را بر روی توری قرار داده و سپس بر روی شعله سوزانده شوند. شکل ۲ (پ) بیانگر این است که مخلوط  $Na_2CO_3/Fe_2O_3$  بر روی یک تکه مستطیلی شکل از کاغذ، قرار گرفته است که این فرایند، به روش پاشیدن پودر، انجام شده است. در این روش از انجام آزمایش، می‌توان تمام اطراف کاغذ را با مخلوط مربوطه آغشته کرد. مشاهدات نشان داد که محصول سوخته شده نهایی نیز شکل خود را حفظ می‌کند و به صورت یک ساختار منسجم است که از هم پاشیده نمی‌شود. در شکل ۲ (ت) مشاهده می‌شود که چوب کبریت‌های مرطوب، آغشته به مخلوط  $Na_2CO_3/Fe_2O_3$  شده‌اند. همانطور که دیده می‌شود، چوب کبریت به علت ساختار میله‌مانند و باریک خود، ظرفیت زیادی برای جذب پودر ندارد، لذا بازدهی کمتر دارد و هدررفت این روش نیز بالاست.



شکل ۲- شکل مخلوط‌های آماده شده برای سوختن در شعله: (الف) مخلوط خمیری شکل کربن/ $Na_2CO_3/Fe_2O_3$ ، (ب) کاغذ آغشته به  $Na_2CO_3/Fe_2O_3$ ، (پ) مخلوط خمیری شکل پودر چوب/ $Na_2CO_3/Fe_2O_3$  و (ت) چوب کبریت‌های آغشته به  $Na_2CO_3/Fe_2O_3$ .



در شکل ۳ تصویری از مخلوط‌های خاکستر شده، آورده شده است. در شکل‌های ۳ (الف) و (ب) می‌توان دید که محصول نهایی روش‌های کربن و پودر چوب، به همدیگر شباهت دارند. به عبارتی، به صورت قرص‌های خاکستر شده دیده می‌شوند. بعد از اتمام فرایند خاکسترسازی، لازم است که این قرص‌ها از توری جدا شده و تبدیل به پودر شوند. در نگاه اول، در روش ضایعات کاغذی، اینگونه تصور می‌شود که وقتی کاغذ می‌سوزد، مخلوط موجود بر روی آن نیز ریخته می‌شود. اما همانطور که در شکل ۳ (پ) مشاهده می‌شود، مخلوط قرار گرفته بر روی کاغذ، شکل خود را حفظ کرده و به صورت یک تکه منسجم است، لذا لازم است که محصول نهایی تبدیل به پودر شود. اما در شکل ۳ (ت)، می‌بینید که ساختار چوب کبریت‌ها بعد از فرایند سوختن، از هم پاشیده می‌شود و طی فرایند سوختن باید مواظب بود که تکه‌های چوب کبریت سوخته شده، بر روی شعله و یا بر زمین نریزند.


این مشاهدات نشان می‌دهند که از نظر حفظ ساختار، روش‌های کربن، پودر چوب و ضایعات کاغذی، مشابه همدیگر هستند و محصول نهایی در این سه روش، ساختار حفظ شده دارد. بصورت کیفی مشاهده می‌شود که از بین همه روش‌ها، روش چوب کبریت دارای مزایای کمتر و معایب بیشتر است. اما از نظر خلوص محصول نهایی، روش کربن و پودر چوب نسبت به دیگر روش‌ها، دارای ناخالصی کربنی کمتری هستند که روش کربن از این نظر، از همه بهتر است. البته در روش ضایعات کاغذی با استفاده از ضخامت کمتر کاغذ، می‌توان مقدار ناخالصی کربنی محصول نهایی را کاهش داد. در زمینه کاغذ و چوب کبریت، هرچند هم نسبت استوکیومتری رعایت شود، محصول نهایی، کربن بیشتری دارد چون کربن سطحی آنها با اکسید آهن در ارتباط است و بخش عمده‌ای از کربن (مخصوصاً کربن غیرسطحی)<sup>۱</sup> صرف واکنش نمی‌شود. اما در روش کربن، چون همه اجزا پودری هستند و بخش بیشتری از کربن، وارد واکنش می‌گردد، محصول نهایی حاوی محتوی کربن کمتری است. در روش ضایعات چوبی نیز با استفاده از مقدار کمتر پودر چوب و به عبارتی، به دست آوردن مقدار بهینه (نزدیک به مقدار استوکیومتری) پودر چوب، می‌توان باعث کاهش مقدار ناخالصی کربنی نهایی محصول شد.



شکل ۳- تصویری از محصولات حاصل از آزمایش‌های مختلف بعد از فرایند سوختن: الف) روش ضایعات چوبی، ب) روش کربن، پ) روش کاغذ و ت) روش چوب کبریت.


<sup>1</sup> Bulk

در شکل ۴، تصویری از محصولات نهایی پودر شده، آورده شده است. می بینیم که رنگ محصول حاصل از روش کربن (شکل ۴ ب))، به وضوح، قرمزتر از دیگر محصولات است که این خود، بیانگر درصد کمتر ناخالصی کربنی در این محصول است. در روش پودر چوب (شکل ۴ الف)) نیز قرمزی بیشتر و درصد کربن کمتری نسبت به روش های کاغذ (شکل ۴ پ)) و چوب کبریت (شکل ۴ ت)) دیده می شود.



شکل ۴- تصویری از محصولات پودر شده مختلف: الف) روش ضایعات چوبی، ب) روش کربن، پ) روش کاغذ و ت) روش چوب کبریت.

در شکل ۵، مقایسه ای دیگر بین روش ضایعات کاغذی و روش چوب کبریت ایجاد شده است. به عبارتی، تصویری از مقدار آهن جدا شده از روش کاغذ و چوب کبریت، در این شکل دیده می شود. واضح است که بازدهی روش کاغذ بیشتر است چون مقدار آهن بیشتری به وسیله آهنربا جدا شده است.



شکل ۵- الف) مقایسه کیفی آهن جدا شده به وسیله آهنربا در روش های کاغذ و چوب کبریت.

در شکل های ۶ (الف) و (ب) به ترتیب، تصاویر آهن استخراج شده از طریق روش های ضایعات چوبی و کربن، دیده می شود که به وسیله آهنربا جذب شده اند. واضح است که بازدهی این دو روش، بالا بوده و جذب این مقدار از محصول نهایی، می تواند برای دانش آموزان، جالب توجه باشد. در این تصویر نیز به وضوح، مقدار کربن بیشتر روش پودر چوب نسبت به روش کربن دیده می شود. لازم به ذکر است، روش پودر چوب، نسبت به روش کربن، منجر به تولید دود بیشتری در آزمایشگاه می شود.





شکل ۶- تصویر جذب محصول به آهنربا (بعد از فرایند سوختن): الف) روش پودر چوب، و ب) روش کربن.

### بحث و نتیجه گیری

شیمی یکی از دروس مهم مقطع متوسطه دوم در آموزش و پرورش است که آموزش آن همواره دارای دشواری‌هایی بوده است و معلمان در جستجوی یافتن روش‌هایی برای افزایش و تسهیل یادگیری شیمی هستند. استفاده از کارهای عملی و انجام آزمایش‌ها در آزمایشگاه شیمی، راه‌حلی جالب توجه و مناسب برای افزایش میزان یادگیری این درس می‌باشد. تدریس تئوری همراه با آموزش عملی، می‌تواند منجر به تهییج قوه پژوهش و تفکر دانش‌آموزان شود و باعث تقویت امر یادگیری درس شیمی در آنها شود (بهرامی‌مداح و همکاران، ۱۴۰۲). آزمایشگاه، بخش مکمل و نقطه تمرکز آموزش علوم تجربی است که برای دانش‌آموزان، زمینه مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با علم و یادگیری روش علمی را فراهم می‌کند. از آنجایی که بخش اعظم یافته‌های علوم تجربی از راه مشاهده و اجرای آزمایش به دست می‌آید، لذا بهترین راه یادگیری مؤثر این علوم، انجام آزمایش و مشاهده مستقیم پدیده‌های علمی است (رمضانیان و همکاران، ۱۴۰۱). در این مقاله، واکنش استخراج آهن از اکسید آهن با استفاده از سوختن آن در کربن، مورد مطالعه قرار گرفت. معمولاً در مدارس و پژوهش‌سراها برای تأمین کربن مورد نیاز این آزمایش، از چوب کبریت به عنوان ماده‌ای ساده و در دسترس، استفاده می‌شود زیرا که چوب کبریت دارای ساختار کربنی است و کربن لازم برای جداسازی اکسیژن از آهن (III) اکسید را فراهم می‌کند. به این منظور، چوب کبریت‌ها را به مواد مربوطه آغشته کرده و می‌سوزانند، سپس آهن تولید شده را از خاکستر حاصل، جدا می‌کنند. در مطالعات تحقیقاتی مختلف، از انواع منابع کربنی برای انجام این واکنش استفاده شده است، لذا هنوز جای آن باقی است که تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود و دیگر منابع کربنی نیز مورد بررسی قرار گیرند.

در این کار تحقیقاتی، علاوه بر اینکه سه منبع کربنی به عنوان جایگزین چوب کبریت معرفی شدند، مقایسه‌ای نیز بین انواع منابع طبیعی کربنی برای استخراج آهن از آهن (III) اکسید، انجام شد. دریافت نتایج جالب توجه در این پژوهش، و موفقیت آمیز بودن کاربرد کربن آزمایشگاهی، ضایعات چوبی و کاغذی (که در محیط پیرامون ما به وفور دیده می‌شوند) در تولید آهن، بیانگر این است که این پژوهش می‌تواند ادامه‌دار باشد. به عبارت دیگر، به جهت تهییج قوه/استعداد پژوهشی دانش‌آموزان، می‌توان آنها را به سوی بررسی کاربرد بسیاری از منابع کربنی (به عنوان مثال، پوست تخمه آفتاب‌گردان) در آزمایش استخراج آهن از آهن (III) اکسید سوق داد. با توجه به اینکه معمولاً ضایعات کاغذی و چوبی، هر دو به عنوان زباله در محیط‌ها می‌شوند، این تحقیق و آزمایش، در راستای حفاظت از محیط-

زیست است و به عبارتی یک روش سبز و دوستدار محیط زیست می باشد؛ چون منجر به برداشتن ضایعات از محیط زیست می شود. لازم به ذکر است که چوب و کاغذ زباله نیستند اما همانطور که مشاهده می شود، در خیلی از مکان ها این مواد ارزشمند زیستی به عنوان زباله رها شده اند. این پژوهش نشان داد که می توان هر کدام از این چهار روش را برای انجام آزمایش تولید آهن از آهن (III) اکسید در مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی مورد استفاده قرار داد. هر روش، جذابیت و ویژگی های خاص خود را دارد. با این وجود، خلاصه ی نتایج این مقاله را می توان به صورت زیر بیان کرد:

- (۱) این پژوهش باعث شد که یک آزمایش ساده (در کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه یازدهم) به ۴ آزمایش تعمیم یابد که از هر کدام می توان به عنوان یک آزمایش مجزا برای آموزش و یادگیری بهتر مفاهیم شیمی، بهره برد.
- (۲) تمام این مواد کربنی از جمله چوب کبریت می توانند منجر به استخراج آهن از هماتیت شوند.
- (۳) آزمایش نشان داد که ضایعات کاغذی بهتر از روش چوب کبریت عمل می کنند چون روش کاغذ، هدر رفت کمتری دارد و حتی می توان آن را بدون نیاز به مرحله آغشته سازی (که در روش چوب کبریت لازم است) انجام داد. به عبارتی، می توان مواد را بر روی کاغذ مرطوب، پاشاند. همچنین، از یک تکه کاغذ برای انجام آزمایش استفاده می شود، در حالی که در روش چوب کبریت از چندین چوب کبریت استفاده می گردد. لذا روش کاغذ، مراحل کمتر، سادگی بیشتر و بازدهی بالاتری نسبت به روش چوب کبریت دارد.
- (۴) روش ضایعات چوبی نیز روشی مناسب است که مزیت آن، این است که می توان مقداری از مخلوط ضایعات-چوبی/  $\text{Na}_2\text{CO}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3$  رو آماده و تبدیل به خمیر کرد و خمیر تهیه شده، در جلسات یا آزمایش های مختلف استفاده شود. به عبارتی، مخلوط مورد نیاز برای چندین آزمایش، طی یک مرحله تهیه می شود. اما در روش چوب کبریت و روش ضایعات کاغذی، در هر آزمایش، لازم است که چوب کبریت ها و یا کاغذ را آغشته به مواد کنیم.
- (۵) همچنین، چون در روش های پودر کربن و پودر چوب، از روش اختلاط استفاده می شود، نیازی به مرحله آغشته سازی (که در روش های کاغذ و چوب کبریت لازم است) نیست.
- (۶) روش استفاده از کربن آزمایشگاهی یا صنعتی (تهیه شده توسط شرکت های مختلف تولید کننده مواد) دارای این مزیت است که نسبت به دیگر روش ها، محصول نهایی خالص تر است و به عبارتی، مقدار کربن کمتر و رنگ قرمزتری دارد که این رنگ قرمز بیانگر درصد کمتری از کربن و ناخالصی است. لذا به علت ناخالصی کمتر، فرایند جداسازی/خالص سازی آهن، بهتر و راحت تر از دیگر روش ها قابل انجام می باشد.
- (۷) در روش کربن نیز از روش اختلاط و ایجاد خمیر، استفاده می شود که برای چندین آزمایش، می توان طی یک مرحله، مخلوط آماده کرد.
- (۸) به صورت کیفی (مشاهده) مشخص شد که هدر رفت روش کربن نسبت به دیگر روش ها کمتر است و بازدهی تولید آهن بالاتری دارد.
- (۹) یکی از برتری های روش کربن نسبت به سه روش دیگر، می تواند این باشد که تولید دود کمتری در آزمایشگاه دارد.
- (۱۰) انجام یک واکنش/آزمایش به طرق مختلف، هم بر یادگیری دانش آموزان در درس شیمی موثر است و هم بر تقویت قدرت پژوهش آنها تأثیر دارد.
- (۱۱) این پژوهش مسیر جالبی را به روی ما باز کرد، یعنی در آینده می توان بررسی های مطالعاتی بیشتری بر روی کاربرد انواع منابع گیاهی و جانوری کربن (برای تولید آهن از آهن (III) اکسید) انجام داد. بی شک، این آزمایش را می توان به طرق مختلف انجام داد. لذا تصمیم دارم که در آینده، این آزمایش را به روش های دیگر نیز مورد مطالعه

قرار دهم و تحقیقات بیشتری بر روی روش‌های استخراج آهن از آهن (III) اکسید را مورد بررسی قرار داده و توسعه بخشیم.

## تعارض منافع

«هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».



### COPYRIGHTS

©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.

## منابع

- احمدی، یاور؛ خدایی، علیرضا (۱۳۹۹). مروری بر اهمیت آزمایشگاه و آموزش شیمی مبتنی بر آزمایش. پژوهش در آموزش شیمی، ۲(۲)، ۵۳-۶۵.
- بازوبندی، محمدحسن؛ حریری، ابوالفضل؛ حذرخانی، حسن؛ خیاطان، محمدرضا؛ عالمی، اعظم؛ کامیابی، شریف. کتاب آزمایشگاه علوم تجربی (۲) پایه یازدهم دوره دوم متوسطه. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری.
- بهرامی‌مداح، امیر محمد؛ عظمت، جعفر؛ سرکان، زهره (۱۴۰۲). اهمیت آموزش شیمی از طریق کارهای عملی و نقش آن در فهم دانش‌آموزان. پژوهش در آموزش شیمی، ۴(۲)، ۳۳۶-۳۵۴.
- رمضانیان، طاهره؛ گلستانه، مهشید؛ موسوی، سیدمحسن (۱۴۰۱). آموزش شیمی مبتنی بر آزمایش. پژوهش در آموزش شیمی، ۴(۴)، ۳۱-۵۰.
- Beukes, N. J., Gutzmer, J., Mukhopadhyay, J. (2003). The geology and genesis of high-grade hematite iron ore deposits. *Applied Earth Science*, 112(1), 18-25.
- Fruehan, R. J. (1977). The rate of reduction of iron oxides by carbon. *Metallurgical Transactions B.*, 279-286.
- Opuchovic, O., Kareiva, A. (2015). Historical hematite pigment: Synthesis by an aqueous sol-gel method, characterization and application for the colouration of ceramic glazes. *Ceramics international*, 41(3), 4504-4513.
- Rao, Y.K. (1971). The kinetics of reduction of hematite by carbon. *Metallurgical Transactions*, 1439-1447.
- Shinde, S. S., Bansode R. A., Bhosale C. H., Rajpure K. Y. (1977). Physical properties of hematite  $\alpha$ -Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> thin films: application to photoelectrochemical solar cells. *Journal of Semiconductors*, 32(1), 013001.
- Srinivasan, N. S., Lahiri, A. K. (1977). Studies on the reduction of hematite by carbon. *Metallurgical transactions B.*, 8, 175-178.
- Su, Z., Wang, J., Liu, S. (2022). Investigation of Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>-assisted reduction of iron oxides: Corrosion mechanism of Na vapor medium. *Powder Technology*, 407, 117694.